



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

RUDABASE BASALT

Георешетка базальтовая с полимерной пропиткой

Показатель	20/20	40/40	50/50	60/60	80/80	100/100
Прочность при растяжении, не менее, кН/м (ГОСТ Р 55030), продольная/ поперечная	20/20	40/40	50/50	60/60	80/80	100/100
Нагрузка при 2% удлинении, не менее, кН/м (ГОСТ Р 55030), продольная/ поперечная	15/15	30/30	38/38	46/46	61/61	76/76
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более, %, (ГОСТ Р 55030) продольная/ поперечная	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Морозостойкость (30 циклов), не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55032)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55034)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55031)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Грибостойкость, не выше (ГОСТ Р 9.049)	пг113	пг113	пг113	пг113	пг113	пг113
Устойчивость к агрессивным средам, не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55035)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ширина, не более, см (ГОСТ 29104.1)	530					
Состав сырья	Основа и уток-базальтовый ровинг, полимерная пропитка					

