



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MULTIBASE TX

Геокompозит из георешетки полимерной гексагональной с подложкой

Показатель	160	170	180
Прочность при растяжении, не менее, кН/м (ГОСТ Р 55030), в четырех направлениях	17/17	21/21	23/23
Нагрузка при 2% удлинении, не менее, кН/м (ГОСТ Р 55030), в четырех направлениях	4,6/4,6	6,0/6,0	7,2/7,2
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более, %, (ГОСТ Р 55030) в четырех направлениях	15/15	15/15	15/15
Морозостойкость (30 циклов), не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55032)	0,9	0,9	0,9
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55034)	0,9	0,9	0,9
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55031)	0,9	0,9	0,9
Грибостойкость, не выше (ГОСТ Р 9.049)	пг113	пг113	пг113
Устойчивость к агрессивным средам, не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55035)	0,9	0,9	0,9
Ширина, не более, см (ГОСТ 29104.1)		400	

Основа и уток-полипропилен, подложка из нетканного геотекстильного материала

