



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

BITUMRUD PET

Георешетка полиэфирная с битумной пропиткой

| Показатель | 40/40 | 50/50 | 70/70 | 80/80 | 100/100 |
|---|--|-------|-------|-------|---------|
| Прочность при растяжении, не менее, кН/м (ГОСТ Р 55030), продольная/ поперечная | 40/40 | 50/50 | 70/70 | 80/80 | 100/100 |
| Нагрузка при 2% удлинении, не менее, кН/м (ГОСТ Р 55030), продольная/ поперечная | 7/7 | 9/9 | 12/12 | 14/14 | 18/18 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более, %, (ГОСТ Р 55030) продольная/ поперечная | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
| Морозостойкость (30 циклов), не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55032) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Теплостойкость, не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55034) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55031) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Грибостойкость, не выше (ГОСТ Р 9.049) | пг113 | пг113 | пг113 | пг113 | пг113 |
| Устойчивость к агрессивным средам, не менее, в долях единицы (ГОСТ Р 55035) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ширина, не более, см (ГОСТ 29104.1) | 530 | | | | |
| Состав сырья | Основна и уток-полиэфирные нити, битумная пропитка | | | | |